

MATIC D

FLUIDE POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES

210032/01.24

Rev. 13

DESCRIPTION & APPLICATIONS

MATIC D est utilisé dans toutes les transmissions automatiques et circuits hydrauliques pour lesquels le constructeur préconise un fluide DEXRON II D:

- boîtes de vitesses automatiques;
- coupleurs, convertisseurs;
- directions assistées;
- transmissions hydrostatiques.

Approval

Voith Turbo H55.6335

ZF TE-ML 04D, 11A, 14A (Registration ZF001071)

AVANTAGES

- Pouvoir anti-usure renforcé.
- Propriétés de friction adaptées.
- Neutralité vis à vis des joints et des métaux.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ALLISON C4

Ford M2C 138 CJ

GM ATF DEXRON IID

GM ATF DEXRON II E

GM ATF TypeA Suffix A

MB 236,2

VOITH 55.6335

VOLVO 97340

ZF-TE ML 04D/05L

ZF-TE-ML 09

ZF-TE ML 11A/14A

ZF-TE-ML 21L

MATIC D

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	881
Couleur / Saybolt	-	ASTM D 156	rouge
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	41
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8
Indice de viscosité	-	NFT 60136	178
Viscosité dynamique à -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	2600
Viscosité dynamique à -40°C	mPa.s	ASTM D2983	38000
Point d'éclair (PMCC)	°C	ASTM D 93	216
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-45
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	2

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.