

HFO 32

Huile hydraulique renforcée en anti-usure
pour une utilisation polyvalente

263563/07.18

Rev. 1

DESCRIPTION & APPLICATIONS

HFO 32 est un fluide hydraulique mis au point pour les systèmes hydrauliques qui demandent une classe ISO HM. Cette huile est munie d'additifs anti-usure et antioxydant, fournissant une protection optimale des systèmes hydrauliques. HFO 32 peut également être utilisée pour la lubrification des boîtes de vitesses de pignons droits moyennement chargés. Cette huile hydraulique est parfaitement compatible avec d'autres huiles hydrauliques HLP DIN 51524 (aux huiles de base du groupe I et II)

Il existe 6 viscosités en huiles HFO: ISO VG 22, 32, 46, 68, 100, 150

AVANTAGES

- Très bonne protection contre la corrosion et bonnes propriétés anti-usure.
- Bonne stabilité thermique et bonne résistance à l'oxydation.
- Bonne filtrabilité.
- Bas points d'écoulement.
- Hauts indices de viscosité : caractère multigrade.

PERFORMANCES

Répond aux spécifications suivantes:

ISO 6743 HM

DIN 51524 Teil 2 HLP

DENISON HFO

VICKERS M2952S

VICKERS I 286S

CINCINNATI P69(ISO68)/P68(ISO32)

NFE 48600 HM

NFE 48603 HM

NFE 60200 HM

SWEDISH STANDARD SS 15 54 34 Class A

HFO 32

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des huiles usagées .
Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 3 ans en emballage fermé et protégé.

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de viscosité ISO VG	-	-	32
Masse volumique à 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	873
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	32,8
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	5,6
Indice de viscosité	-	NFT 60136	108
Point d'éclair	°C	NFT 60118	222
Point d'écoulement	°C	NFT 60105	-30
TAN (TotalAcid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	0,33
Pouvoirs anti-usure et EP	-	Essai FZG	10

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.