SUPERGREASE 100

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE EXTREME PRESSION
AVEC PROPRIETES D'ADHERENCE RENFORCEES

310121-310122-310123-310124/05.14
Rev. 0

DESCRIPTION & APPLICATIONS

La SUPERGREASE 100 est une graisse Lithium/Calcium "extrême pression" d'un très haut niveau de performances pour tous usages:

- Les secteurs agricoles, travaux publics et engins de chantier :
graissage de roulements et paliers lisses chargés, en milieux humides et poussiéreux, subissant des chocs répétitifs et saccadés

- Les sociétés de transport : graissage général, roulements de moyeux, cardans, articulations, couronnes, galets,...

- L'industrie : roulement vitesse élevée, haute température, protection de câbles,...

La SUPERGREASE 100 est tout à fait adaptée pour le graissage de mécanismes travaillant dans des conditions sévères.

AVANTAGES

- Insoluble à l'eau et à la vapeur.
- Très bonnes propriétés anti-corrosion.
- Excellente tenue à la centrifugation.
- Facilement pompable dans tous les appareils de distribution (propriété à froid)
- Excellente adhésivité associée également avec un caractère filant élevé et spécifique.
- Pouvoirs extrême pression et anti-usure importants adaptés aux charges et chocs répétés.

HYGIENE, SECURITE & ENVIRONNEMENT

Les directives concernant la manipulation, le stockage et les premiers secours en cas d'accident sont reprises sur la fiche de sécurité qui est disponible sur simple demande.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec la législation en vigueur sur le rejet des graisses usagées . Nous sommes à votre disposition pour vous assister.

Durée de conservation du produit neuf : 1 ans en emballage fermé et protégé.

SUPERGREASE 100

PROPRIETES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade de consistance NLGI	-	ASTM D 217	2
Couleur	-	-	Verte
Nature du savon	-	-	lithium-calcium
Viscosité de l'huile de base à 40°C	mm^2/s (cSt)	NFT 60100	140
Point de goutte	°C	NFT 60102	180
Températures d'utilisation	°C	-	-20 à 140
Pénétration après 60 coups à 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265-295
Essai soudure 4 billes	kg	ASTM D2596	280
Essai usure 4 billes (1H, 40 Kg)	Ø mm	ASTM D2266	0,7
Résistance à l'eau	-	-	excellente

Les valeurs moyennes sont données à titre indicatif.