

OPALJET 24S

Volsynthetische 5W40 voor allround gebruik

110004/02.24

Rev. 20

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet 24S 5W40 is een 100% synthetische motorolie speciaal afgestemd voor het smeren van zowel benzine als dieselwagens. (zonder DPF)

Een snelle smering bij koudstart, een perfecte prestatie bij hoge temperaturen, een ideale smeerfilm door de goede thermische stabiliteit en oxidatieweerstand vormen samen de garantie voor een verminderde slijtage en langere levensduur van de motor en high performance onderdelen zoals turbo's en compressoren. Opaljet 24S is de perfecte partner voor motoren die onder zware omstandigheden werken, onder andere commerciële voertuigen zoals Mercedes Vito, Viano, Sprinter volgens MB 229.3 of Porsche sportwagens volgens Porsche A40.

VOORDELEN

- Allround inzetbaar waar een TOP-product 5W40 vereist is.
- Diesel en benzine
- Prestatiegerichte motoren met turbo, bi-turbo of compressor - Motoren onder continue zware belasting
- Een uiterst betrouwbare motorolie met een uitgebreid pakket officiële fabriekshomologaties.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A3/B4-21

API CF/SN

FIAT 9.55535-H2/9.55535-M2/9.55535-N2

GM-LL A-025/B-025

MB 226.5/229.3

PORSCHE A 40

PSA B 71 2296

VW 502.00/505.00

RN 0700/RN 0710

OPALJET 24S

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	851
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	89,8
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	15,4
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	182
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5700
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	8,3
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	213
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	1,2
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10,0

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.