

OPALJET X-TREME

Volsynthetische 5W30 LOW SAPS motorolie voor Renault en Mercedes-Benz

110017/01.24

Rev. 5

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet X-Treme 5W30 is een 100% synthetische motorolie die speciaal ontwikkeld werd voor Renault motoren met Diesel Partikel Filter.

Deze olie is van LOW SAPS kwaliteit en valt onder de ACEA C4 norm (Low Saps = laag sulfaatgehalte, laag zwavel -en fosfor gehalte).

Hierdoor is hij ook aanbevolen waar een heel zuivere motorolie met viscositeit 5w30 aangewezen is.

Opaljet X-Treme vindt eveneens zijn toepassing in de Mercedes A -en B-klasse met 160 CDI motor. Deze speciale olie is weinig vluchtig, onafschuifbaar en oxideert 6 keer langzamer dankzij zijn specifieke additieven. Verlengde verversingsintervallen tot 30.000 km zijn hier perfect van toepassing.

Approval

Renault RN 720

VOORDELEN

- Specifiek inzetbaar voor Renault motoren, eveneens Mercedes met 160 CDI motor (dewelke Renault fabrikaat is)
- Dé motorolie voor een langere levensduur van EGR en DPF emissiereductiesystemen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A3/B4

ACEA C4 / C3 -21

CHRYSLER MS 11106

MB 226.51/229.51

Renault RN 0720

OPALJET X-TREME

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	846
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	66,6
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	170
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5900
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	12,5
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,47
Vlampunt	°C	NFT 60118	240
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-42
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,8

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.