

OPALJET DREAM 2 0W30

Volsynthetische 0W30 voor brandstofbesparing en verlengde intervallen

110027/01.24

Rev. 7

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet Dream 2 0W30 is een 100% synthetische motorolie die zich door de specifieke formulering in de eerste plaats richt op een uitstekende bescherming van de motor. De zuiverheid van alle motoronderdelen (o.a. zuigers, kleppen) en het voorkomen van afzettingen in de motor staan hier centraal.

Opaljet Dream 2 komt perfect in aanmerking voor EURO 5 en EURO 6 motoren (bijvoorbeeld motoren PSA groep vanaf 2012) met emissiereductiesystemen. (EGR, DPF, SCR)

De 0W30 viscositeit blijft door de onafschuifbaarheid en zeer lage vluchtigheid verzekerd tijdens de hele levensduur van het smeermiddel.

Opaljet Dream 2 0W30 is geformuleerd met de langdurige brandstofefficiëntie als uitgangspunt.

Approvals
PSA B71 2302
PSA B71 2312-2022

VOORDELEN

- Ideaal voor de nieuwste EURO 5 en EURO 6 motortechnologiën voor de hele PSA / Stellantis groep
- Ideaal wanneer verlengde verversingsintervallen tot 30.000 Km voorgeschreven zijn.
- Ideaal voor de perfecte smering bij koudstart.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C2-12
API SP
FIAT 9.55535-S1/G1
PSA B71 2302/2312-2022

OPALJET DREAM 2 0W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	0W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	844
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	62,68
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	11,5
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	178
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5920
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,76
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45
Vlampunt	°C	NFT 60118	239
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,6

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.