

OPALJET LUBE P 5W30

Volsynthetische 5W30 "Fuel Economy" ACEA C2 motorolie.

120006/06.14

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Opaljet Lube P 5W30 is een 100% synthetische motorolie die speciaal ontwikkeld werd voor de PSA groep. De focus ligt hier op brandstofbesparing (tot 8% op sommige PSA modellen), verlengde verversingsintervallen en een gegarandeerde bescherming van de DPF (Diesel Partikel Filter).

Opaljet Lube P werd zodanig geformuleerd dat afzettingen binnen de motor vermeden worden. In combinatie met het ultra-stabiele gedrag van de smeefilm wordt een hoger motorrendement gehaald. Opaljet Lube P is een ideale motorolie voor hoge rendementsmotoren uitgerust met START-STOP systemen.

VOORDELEN

- Specifiek inzetbaar voor PSA motoren waar fabriekshomologatie PSA B71 2290 vereist is. (behalve benzine motoren 1.8l / 2.0l / 2.2l)
- dé motorolie voor Hdi motoren met DPF.
- ideaal wanneer verlengde verversingsintervallen voorgeschreven zijn.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A1/A5/B1/B5/C2-08

API SN/CF

FIAT 9.55535-S1/G1

IVECO 18-1811 SC1

PSA B 71 2290-12

RN700

VW 505.00

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

OPALJET LUBE P 5W30

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	847
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	57,9
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	160
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5050
Vlampunt	°C	NFT 60118	228
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10,4
Sulfaatasgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,8

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.