

PALLAS 725 15W40

SMEERMIDDEL S.H.P.D. SEMI-SYNTHETISCH VOOR LAGE EMISSIE
DIESELMOTOREN

120016/02.24

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

PALLAS 725 15W40 is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strengste eisen van de nieuwste 4-takt dieselmotoren, in termen van vermindering van verontreinigende emissies (CO, NOx, onverbrande koolwaterstoffen en deeltjes).

PALLAS 725 15W40 is zeer geschikt voor motoren met DPF (roetfilter) en wordt aanbevolen voor de nieuwste generatie emissiearme motoren die voldoen aan de EURO V- en EURO VI-normen.

PALLAS 725 15W40 maakt, mits opvolging via olie analyse, verversingintervallen tot 60.000 km mogelijk (afhankelijk van de vereisten van de fabrikant) onder zware omstandigheden.

Approvals

MB: DTFR 15C100

Mack EOS-4,5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS4,5

VOORDELEN

- Hoge anti-slijtage bescherming.
- Ongeëvenaarde netheid van de zuiger.
- Opmerkelijke bescherming tegen het polijsten van de cilinderwanden, terwijl de olie compatibel is met de nabehandeling systemen (EGR, SCR (voertuigen met AdBlue®), DPF, ...).

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E7-16/E9-16

API CK-4

CAT ECF 3

Cummins CES 20081/20086/20087

Detroit Diesel DFS 93K222

Detroit Diesel DFS 93K223

Deutz DQC III-10 LA

MACK EOS-4.5

MAN M 3275/3575/3775

MB-Approval 228.31

MTU Type 2.1

Renault Truck RLD-3

Volvo VDS 4,5

PALLAS 725 15W40

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	15W40
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	873
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	107
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	14,4
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	137
Dynamische viscositeit bij -20°C	mPa.s	ASTM D2602	4693
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,99
Fosfor inhoud	m%	ASTM D 5185	0,09
Zwavelgehalte	m%	ASTM D 5185	0,3
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	10

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.