

# OPALJET POWER 5W30

Volsynthetische 5W30 motorolie ideaal voor Duratorq motoren

120028/01.24

Rev. 11

## **BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN**

Opaljet Power 5W30 is een 100% synthetische motorolie die speciaal ontwikkeld werd voor Ford, in het bijzonder voor de Diesel Duratorq technologie. Deze motortechnologie is eveneens terug te vinden in de 1.4 en 1.6 liter common-rail diesel bij Mazda 2 & 3 (gekend als de CiTD motoren), sommige PSA modellen (HDi motoren) en in Volvo (C30, V50,...) met de 1.6 en 2.0 liter.

Opaljet Power is zodanig samengesteld om de motor perfect te ondersteunen in de balans tussen prestaties, brandstofbesparing en verlengde verversingsintervallen.

Approvals  
Ford WSS-M2C-913D

## **VOORDELEN**

- Specifiek inzetbaar voor FORD motoren waar een fabriekshomologatie WSS M2C 913A, 913B, 913C, 913D of 934B vereist is.
- Dé motorolie voor Duratorq motoren

## **PRESTATIEVERMOGEN**

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A5/B5-16

API SL/CF

CHRYSLER MS 11106

Ford WSS M2C913A/M2C913B/M2C913C/M2C913D

Jaguar STJLR 03.5003

MAZDA

RN 0700

# OPALJET POWER 5W30

## HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

## EIGENSCHAPPEN

| KARAKTERISTIEKEN                   | EENHEDEN                 | METHODEN      | GEMIDDELDE WAARDEN |
|------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| SAE graad                          | -                        | -             | 5W30               |
| Densiteit bij 15 °C                | kg/m <sup>3</sup>        | NFT 60101     | 860                |
| Kinematische viscositeit bij 40°C  | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100     | 58                 |
| Kinematische viscositeit bij 100°C | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100     | 11                 |
| Viscositeitsindex                  | -                        | NFT 60136     | 178                |
| Dynamische viscositeit bij -30 °C  | mPa.s                    | ASTM D 5293   | 4350               |
| Vlampunt                           | °C                       | NFT 60118     | 234                |
| Vloeipunt                          | °C                       | NFT 60105     | -36                |
| Vluchtigheid Noack                 | % gewicht                | CEC-L-40-T-87 | 9,2                |
| Sulfaatasgehalte                   | % gewicht                | NF T 60143    | 0,492              |
| TBN (Total Base Number)            | mg KOH/g                 | ASTM D 2896   | 9,97               |

*De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.*