

OPALJET MILLENIUM 4

100 % Synthetische olie "FUEL ECONOMY" voor PSA

120048/02.24

Rev. 1

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

OPALJET MILLENIUM 4 5W30 is ontwikkeld om brandstof te helpen besparen (tot 8% op sommige PSA-modellen) en de duur van nabehandelingssystemen te verlengen.

OPALJET MILLENIUM 4 5W30 is een low SAPS-olie bedoeld voor motoren die zijn uitgerust met roetfilters en Euro 5-emissienormen.

OPALJET MILLENIUM 4 5W30 is ontwikkeld voor Peugeot- en Citroën-voertuigen om LSPI-problemen (voorontsteking op lage snelheid) op te lossen.

OPALJET MILLENIUM 4 5W30 wordt aanbevolen voor voertuigen die voldoen aan de C2-norm in klasse 5W30 zoals bepaalde FIAT-, IVECO-, HONDA-motoren ...

VOORDELEN

- OPALJET MILLENIUM 4 beschermt roetfilters tegen vervuiling.
- Maximale bescherming van roetfilters tegen vervuiling.
- Lage vluchtigheid en bestand tegen scheuren dankzij het 100% synthetische karakter.
- Uitstekende weerstand tegen oxidatie dankzij de aard van de basisoliën.
- Uiterst detergerend: zorgt ervoor dat alle onderdelen van uw motor schoon blijven en voorkomt afzettingen bij hoge en lage temperaturen.
- Vermindert het probleem van voorontsteking op lage snelheid (LSPI).

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C2-16

API CF/SN

FIAT 9,55535-S1/G1

IVECO 18-1811 SC1

PSA B 71 2290-17

OPALJET MILLENIUM 4

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	5W30
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	852
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	57,1
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,1
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	167
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5460
Vlampunt	°C	NFT 60118	232
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-39
Vluchtigheid Noack	% gewicht	CEC-L-40-T-87	10,1
Sulfaatgehalte	% gewicht	NF T 60143	0,8

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.