

OPALJET ENERGY 3 0W30

100 % SYNTHETISCHE OLIE VOOR
VERLENGDE VERVERSINGEN OP BENZINE- EN DIESELMOTOREN

120061/09.24

Rev. 14

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

OPALJET ENERGY 3 0W30 werd speciaal ontwikkeld om te beantwoorden aan de strengste vereisten van de moderne motoren voor personenwagens, onder alle gebruiksomstandigheden.

OPALJET ENERGY 3 0W30 waarborgt een uitstekende bescherming en verlengt de levensduur van de krachtigste motoren; benzine/LPG, diesel, turbodiesel of meerkleppensysteem.

VOORDELEN

- OPALJET ENERGY 3 beschermt uw motor van bij de koudstart (> - 30°C) en laat een aanzienlijke brandstofbesparing toe in vergelijking met een olie van de klasse 15W40.
- OPALJET ENERGY 3 biedt de betrouwbaarste waarborg voor een zeer goede kwaliteit en de stabiliteit van de formulatie: de ACEA A3/B3/B4/C3 normen staan hier borg voor.
- OPALJET ENERGY 3 wordt speciaal aanbevolen voor de VW-motoren die de norm 504.00 en 507.00 vereisen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA A5/B5/C2-22/C3-22

API CF/SN

BMW Longlife 01/01 FE

BMW Longlife 04

CHRYSLER MS 11106

FIAT 9.55535-S1/9.55535-S2

MB 229.31/229.51

PORSCHE C 30

Volvo VCC 95200377

VW 502.00/503.00/503.01/504.00/505.01/506.00/506.01/507.00

OPALJET ENERGY 3 0W30

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D1298	0,845
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	60
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	10,3
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	160
Dynamische viscositeit bij -30 °C	mPa.s	ASTM D 5293	5230
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	210
Vloeipunt	°C	ASTM D97	-45
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,1

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.