

OPALJET ENERGY FE 0W20

Een brandstofbesparende, volsynthetische motorolie, ontwikkeld volgens de meest recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde volsynthetische basisoliën, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd.

120090/11.23

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Een brandstofbesparende, speciaal samengestelde motorolie, geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens, waarvoor verlengde verversingsintervallen mogelijk zijn. Tevens draagt deze motorolie bij in de verlenging van de levensduur van drijweg katalysatoren en deeltjes filters.

APPROVAL: PSA B71 2010

VOORDELEN

- Brandstofbesparing.
- Verminderde vorming van verbrandingsresten (mid SAPS).
- Een zeer vlotte koude start.
- Een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen.
- Verlengde verversingsintervallen.
- Een zeer goede detergerende en dispergerende werking.
- Een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA C5-16

ILSAC-GF-6A

BMW longlife 17 FE+

GM 1.2L en 1.5L petrol/diesel

Honda HFE 2

Kia 0W20 LSPI

Lexus 0W20

Mazda Skyactiv-G en X

Nissan HR 12 DDR/DE

PORSCHE C 20

PSA B 71 2010

Toyota ILSAC GF5 0W20

VW 508.00/509.00

OPALJET ENERGY FE 0W20

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën.

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	0W20
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,836
Dynamische viscositeit bij -35°C	mPa.s	ASTM D 5293	3330
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm²/s.	ASTM D7279	39,3
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm²/s.	ASTM D7279	7,9
Viscositeitsindex	-	ASTM D2270	179
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	220
Vloeipunt	°C	ASTM D7346	-57
TAN (Total Acid Number)	mg KOH/g	ASTM D 664	8,3
Sulfaatgehalte	% gewicht		0,78

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.