

MATIC D

ATF olie van DEXRON II-D kwaliteit

210032/01.24

Rev. 13

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Matic D is een ATF (Automatic Transmission Fluid) van het niveau Dexron II-D. Deze olie op minerale basis heeft zeer goede wrijvingseigenschappen en heeft een sterk anti-oxidatief vermogen hetgeen koelercorrosie tegengaat.

Matic D is ideaal voor het gebruik in:

- automatische versnellingsbakken
- koppelingen en koppelomvormers
- stuurbevestigingen
- hydrostatische overbrengingen
- hydraulische systemen

Approvals

Voith Turbo H55.6335
ZF TE-ML 04D, 11A, 14A (Registration ZF001071)

VOORDELEN

- De ideale ATF daar waar DEXRON II-D vereist is.
- Perfect compatibel met dichtingen
- Perfect compatibel met zowel ferro als non-ferro metalen

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

ALLISON C4
Ford M2C 138 CJ
GM ATF DEXRON IID
GM ATF DEXRON II E
GM ATF TypeA Suffix A
MB 236,2
VOITH 55.6335
VOLVO 97340
ZF-TE ML 04D/05L
ZF-TE-ML 09
ZF-TE ML 11A/14A
ZF-TE-ML 21L

MATIC D

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	881
Kleur / Saybolt	-	ASTM D 156	rood
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	41
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	8
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	178
Dynamische viscositeit bij -25°C	mPa.s	ASTM D 2602	2600
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	38000
Vlampunt (PMCC)	°C	ASTM D 93	216
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	2

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.