

GERION DRIVE X-TRA 75W140

100% Synthetisch smeermiddel voor versnellingsbakken en achterbruggen

210044/07.14

Rev. 9

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Gerion Drive X-tra is een 100 % synthetische olie die geschikt is voor de smering van alle mechanische versnellingsbakken en achterbruggen die een prestatieniveau API GL4 of GL5 vereisen met uiterste druk (EP) en anti-slijtage eigenschappen. Gerion Drive X-tra verzekert een constante viscositeit en kan door zijn hoogwaardige synthetische basisoliën en specifieke additieven ingezet worden voor verlengde verversingsintervallen. Er zijn 2 viscositeiten beschikbaar binnen de Gerion Drive X-tra familie: 75W90 en 75W140. Gerion Drive X-tra heeft bovenop zijn EP karakter volgende eigenschappen:

- Goede anti-slijtage en goede afschuivingsweerstand
- Goede thermische stabiliteit en goede oxidatieweerstand.
- Goede vloeibaarheid bij lage temperatuur.
- Geen schuimvorming.

VOORDELEN

- Inzetbaar waar API GL-4 of GL-5 vereist is met verlengde verversingsintervallen.
- Perfect voor de goede bescherming van synchro's in brons of molybdeen.
- Inzetbaar voor personenwagens, vrachtwagens, industriële voertuigen, zwaar belaste versnellingsbakken en achterbruggen.

PRESTATIEVERMOGEN

Voldoet aan de volgende specificaties:

API GL4/GL5/MT-1

ARVIN MERITOR 0-76-N

DAF

IVECO

MACK GO-J

MAN M 342 M3

MAN 341 Type E-2/Z-2

MB 235.8

MIL-PRF-2105 E

SAE J2360

SCANIA STO:01

ZF-TE ML 02B/05B/07A/12B/16F/17B/19C/21B

GERION DRIVE X-TRA 75W140

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
SAE graad	-	-	75W140
Densiteit bij 15 °C	kg/m ³	NFT 60101	896
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	217
Kinematische viscositeit bij 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	27,3
Viscositeitsindex	-	NFT 60136	161
Dynamische viscositeit bij -40°C	mPa.s	ASTM D2983	145000
Vlampunt	°C	NFT 60118	173
Vloeipunt	°C	NFT 60105	-45

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.