

# SEALAX

Ind. Diverse, Rubber

MINERAL

U230602

03/04/2026

V26.3

## Proces oil Rubber industry

**BESCHRIJVING :** Hoog geraffineerde naftenische olie die wordt gebruikt als weekmaker bij de productie van rubber.

**VOORDELEN:**

- Goede oplossingskracht.
- Compatibel met polychloropreen, SIS, SBR, NR, BR, IR en NBR.

**GOEDKEURINGEN :**

**NORMEN &  
SPECIFICATIES:**

**AANBEVELINGEN :** plasticine film on rubber, Lost lubrication



## Technical Data: SEALAX

Properties	UNIT	METHOD	VALUE					
			SEALAX 22					
<b>SAE / ISO-VG / NLGI</b>	As applicable		22					
<b>ACEA</b>	Association Constructeurs Européennes de l'automobile		-					
<b>API</b>	American Petroleum Institute		-					
<b>COLOUR</b>	Visual							
<b>DENSITY @ 15.6°C</b>	Kg / L	ASTM D1298	0,900					
<b>POURPOINT</b>	°C	ASTM D97	-33					
<b>FLASHPOINT COC</b>	°C	ASTM D92	165					
<b>Viscosity Index</b>		ASTM D2270						
<b>KINEMATIC VISC. @ 40°C</b>	cSt	ASTM D7279	22					
<b>KINEMATIC VISC. @ 100°C</b>	cSt	ASTM D7279						
<b>COPPER CORROSION NOACK EVAP.</b>		ASTM D130						
<b>SULPHATED ASH</b>	% Weight	ASTM D5800						
<b>TAN</b>	mg KoH/g	ASTM D 664	0,030					
<b>Art.nr.</b>			U230602					
<b>SHELF LIFE</b>	3 jaar in ongeopend, in een beschermde opslag.							

Art nr	Bulk	IBC	210L / 180 Kg	60L / 53kg	20L / 18kg	4X5L	12X1L / specials	Small / 400gr.
U230602	/99	/97	/68	/42	/29	/5	/12	

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (SDS/MSDS) voor richtlijnen over noodsituaties, hantering en opslag enz. Dit is op verzoek verkrijgbaar. Elke hantering/verwijdering/liquidatie van het product moet voldoen aan de lokale voorschriften voor petrochemische producten. Op verzoek wordt advies gegeven.