

GREASE HT 300

UITERSTEDRUKVET VOOR
HOGE TEMPERATUREN

310016-310086-310090/04.20

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

GREASE HT 300 is een betone vet geschikt voor zeer hoge temperaturen met pieken tot 250°C. Door de additatie heeft dit vet opmerkelijke uiterstedruk eigenschappen, wat een bescherming biedt voor zware belastingen.

GREASE HT 300 heeft een goed kleefvermogen en is onoplosbaar in water.

Bij het benaderen van de temperatuurgrenzen, is het noodzakelijk om regelmatig bij te smeren om verharding te voorkomen.

Het is raadzaam om de organen grondig schoon te maken alvorens GREASE HT 300 toe te passen dit teneinde om verontreiniging te voorkomen door een vet dat minder efficiënt of incompatibel zou zijn.

VOORDELEN

- GREASE HT 300 wordt toegepast op alle organen (behalve sneldraaiende lagers) onder hoge temperatuur (met pieken tot 250°C), zoals in droog- en bakovens, rollen van transportkettingen, enz.
- Bij het bereiken van de limiettemperaturen, is het noodzakelijk regelmatig door te smeren, of het vet te vervangen om verharding te voorkomen.
- Alvorens GREASE HT 300 te gebruiken, is het aangeraden de organen zorgvuldig te reinigen. Dit om de verontreiniging of een incompatibiliteit met andere vetten te voorkomen.

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschut.

GREASE HT 300

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Zeepbasis	-	-	bentone
Kleur	-	-	zwart
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Penetratie na 60 slagen bij 25 °C	1/10mm	ISO 2137	285
Druppelpunt	°C	IP 396	geen
4-kogellas	kg	ASTM D2596	250
Weerstand aan water 90°C	-	DIN 51807:1	0-90
Gebruikstemperatuur	°C	-	-25 à 150 °C
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	ASTM D-445	485
Artikelnummer	18 K	-	310016
Artikelnummer	190 K	-	310090

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.