

# SUPERGREASE 350

LITHIUM CALCIUM VET MET VERSTERKT KLEEFVERMOGEN EN  
WATERAFSTOTEND KARAKTER

310008-310091-310092-310093-310094-310095-310210/01.18

Rev. 6

## **BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN**

SUPERGREASE 350 is een "uiterste druk" (EP) Lithium-Calcium vet met een zeer hoog prestatieniveau voor alle gebruik (gewrichten, tandlatten, assen, lagers, kabels, open tandwielen, enz...) en met een uitzonderlijk kleefvermogen.

SUPERGREASE 350 wordt ingezet voor de smering van diverse mechanismen onder de zwaarste werkomstandigheden zoals bijvoorbeeld te vinden zijn binnen openbare werken, land -en mijnbouw.

SUPERGREASE 350 is zeer goed waterafstotend (geen water "wash-out") en blijft hierdoor optimaal beschermen.

## **VOORDELEN**

- Breed temperatuurbereik.
- Uitzonderlijke aanhechting op metalen oppervlakken.
- Zeer goede anti-corrosie eigenschappen.
- Zeer goed waterafstotend.

## **HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU**

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschut.

# SUPERGREASE 350

## EIGENSCHAPPEN

| KARAKTERISTIEKEN                      | EENHEDEN    | METHODEN   | GEMIDDELDE WAARDEN |
|---------------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| NLGI-graad                            | -           | ASTM D 217 | 2                  |
| Kleur                                 | -           | -          | blauw              |
| Zeepbasis                             | -           | -          | lithium-calcium    |
| Viscositeit van de basisolie bij 40°C | mm²/s (cSt) | ASTM D-445 | 460                |
| Druppelpunt                           | °C          | IP 396     | 185                |
| Gebruikstemperatuur                   | °C          | -          | -20 tot 120        |
| Penetratie na 60 slagen bij 25 °C     | 1/10mm      | ISO 2137   | 265                |
| 4-kogellas                            | kg          | ASTM D2596 | 315                |
| Weerstand aan water                   | -           | -          | uitzonderlijk      |
| Artikelnummer                         | 190 K       | -          | 310091             |
| Artikelnummer                         | 53 K        | -          | 310094             |
| Artikelnummer                         | 18 K        | -          | 310093             |
| Artikelnummer                         | 5 K         | -          | 310095             |
| Artikelnummer                         | 400 gr      | -          | 310092             |

*De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.*