

SUPERGREASE 100

MULTIFUNCTIONEEL "UITERSTE DRUK" VET
MET VERSTERKT KLEEFVERMOGEN

310121-310122-310123-310124/05.14

Rev. 0

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

SUPERGREASE 100 is een "extreme pressure" lithium / calcium vet van zeer hoog prestatieniveau voor alle doeleinden.

- Agrarische sectoren, openbare werken en bouw van machines:
smering van rol-en glijlagers die werken in natte en stoffige omgevingen, lagers die repetitieve schokken ondergaan,...
- Transport: algemene smering lagers, naven, cardan gewrichten, ringen, rollen, ...
- Industrie: lagers die draaien aan hoge snelheid, hoge temperatuur toepassingen, bescherming kabels, ...

De SUPERGREASE 100 is perfect geschikt voor de smering van mechanismen die werken onder zeer zware omstandigheden.

VOORDELEN

- Onoplosbaar in water en stoom.
- Zeer goede anti-corrosie eigenschappen.
- Uitstekende weerstand tegen centrifugeren.
- Zeer goede verpompbaarheid (ook bij koude)
- Uitstekende hechting (kleefvermogen), ook bij hogere snelheden van draaiende onderdelen
- Uiterste druk en anti-slijtage eigenschappen voor herhaalde zware belastingen en schokken

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte vetten .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 1 jaar in gesloten verpakking en beschermd.

SUPERGREASE 100

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
NLGI-graad	-	ASTM D 217	2
Kleur	-	-	Groen
Zeepbasis	-	-	lithium-calcium
Viscositeit van de basisolie bij 40°C	mm²/s (cSt)	NFT 60100	140
Druppelpunt	°C	NFT 60102	180
Gebruikstemperatuur	°C	-	-20 tot 140
Penetratie na 60 slagen bij 25°C	1/10 mm	NFT 60132	265-295
4-kogellas	kg	ASTM D2596	280
Slijtage 4-kogel (1 u, 40 kg)	Ø mm	ASTM D2266	0,7
Weerstand aan water	-	-	uizonderlijk

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.