

FORM EV 4

MINERALE VERDAMPBARE VERVORMINGSOLIE

410232/03.24

Rev. 2

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

De FORM EV 4 is een verdampbare vloeistof die speciaal werd ontwikkeld voor vervormingsbewerkigen zoals plooiën, dieptrekken, uitsnijden, vervormen, zagen en draadsnijden.

Dankzij zijn lage viscositeit kan zij gemakkelijk worden aangebracht door verstuiving, druppelsmering, met vilt of rol.

FORM EV 4 heeft een trage verdamping

VOORDELEN

-
- Dun plaatstaal tot een dikte van 15/10 kan worden bewerkt met de FORM EV 4, zelfs indien de platen voorzien zijn van een elektrolytische of galvanoplastische deklaag. Bovendien tast FORM EV4 geen non-ferrometalen zoals koper, aluminium of zink aan.
- FORM EV4 is niet toxisch en heeft niet de nadelen van producten op waterbasis, zoals de emulsies en oplossingen. Zij veroorzaakt geen verontreiniging te wijten aan micro-organismen noch corrosie daar ze geen water bevat.
- Hoewel de FORM EV 4 uiterste druk additieven bevat is er geen enkel risico voor nabewerkingen zoals verven of lassen.
- Ontvetting is niet meer nodig : De kleine hoeveelheid droog extract dat de FORM EV4 bevat laat op het stuk een onmerkbare film na die niet zichtbaar is met het blote oog, doch een duurzame bescherming biedt tegen corrosie.
- FORM EV4 heeft als voordeel ten opzichte van de klassieke dieptrekoliën dat zij de stukken zuiver houden na behandeling. Er kleeft geen stof, afkomstig van de werkplaats, aan de gestockeerde stukken.
- * -

FORM EV 4

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

De verwijdering na gebruik dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de reglementering inzake de verwijdering van gebruikte oliën .

Wij staan te uwer beschikking voor de nodige bijstand.

Conservering van het product: 3 jaar in gesloten verpakking en beschut.

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 15 °C	kg/l	ASTM D4052	0,834
Kinematische viscositeit bij 40°C	mm ² /s.	ASTM D445	2,5
Vlampunt (COC)	°C	ASTM D 92	90
Kopercorrosie	-	ASTM D 130	1a

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt.