

BLACK G

UITERSTE-DRUK SMEERMIDDEL VOOR OPEN TANDWIELEN,
KABELS EN KETTINGEN

500010/05.17

Rev. 3

BESCHRIJVING & TOEPASSINGEN

Smering van alle open tandwielen, kettingen en stalen kabels, behalve in stofferige of bijzonder vuile omgeving.

BLACK G dient voor een maximale doeltreffendheid de eerste maal aangebracht te worden op zuivere, eventueel ontvette oppervlakken.

Een fijn laagje volstaat en een vervloedige toepassing dient vermeden te worden. Het aanbrengen gebeurt best 's avonds na het werk of voor een pauze.

De spuitbus krachtig schudden voor gebruik, deze na gebruik omdraaien en de spuitkop even indrukken voor de reiniging ervan.

VOORDELEN

- BLACK G is verdund met een ontvlambaar en laag toxisch solvent voor waardoor men een makkelijke toepassing bekomt en die een plastische en half-droge film met uiterste-drukeigenschappen verschaft.
- BLACK G is een uitstekend anti-corrosiemiddel: de bekomen film is waterondoordringbaar en weerstaat aan zuur- of zouthoudende oplossingen.
De uiterste-druk-additieven voorkomen de uitrafeling of het metaalkontakt bij overbelasting of schokken.
- BLACK G is vrij van bitumen, niet gevoelig aan zonnewarmte en weerstaat aan de afwassende werking van zeewater. Het voorkomt de vorming van afzettingen in de tandholtes van de tandwielen.
- De basisolie van BLACK G werd gekozen voor haar bijzonder hechtend vermogen.
- Een dispersie van semi-colloïdaal grafiet verzekert een veilige smering, zelfs in uiterste gevallen (hoge drukken, lage en hoge temperaturen).

VERPAKKING

- Beschikbaar in witmetalen spuitbussen van 500 ML.
- Dubbel kogelventiel voor gebruik in alle standen.
- Spuitbus voorzien van een tweede verdeelkop met buisje van 100 mm voor een preciese smering.

BLACK G

HYGIENE, VEILIGHEID & LEEFMILIEU

ONTVLAMBAAR ! Niet doorboren ! Niet in een vuur gooien ! Niet te gebruiken bij een open vlam !

Voor de richtlijnen omtrent hantering, opslag, eerste hulp bij ongevallen e.d. verwijzen wij naar de veiligheidsfiche die u op aanvraag kan bekomen.

Verwijder enkel ledige spuitbussen en dit overeenkomstig de reglementering inzake verwijdering van gebruikte spuitbussen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Drijfgas (propaan-butaan) tast de ozonlaag niet aan.

Houdbaarheid : 3 jaar

EIGENSCHAPPEN

KARAKTERISTIEKEN	EENHEDEN	METHODEN	GEMIDDELDE WAARDEN
Densiteit bij 20°C	kg/m ³	NFT 60101	800
Kinematische viscositeit bij 20°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	1
Kleur	-	-	zwart

De gemiddelde waarden worden ter informatie verstrekt en betreft het actieve product.